

試験成績書

住所 島根県江津市二宮町神主 1820 番地内 5
 依頼者
 氏名 株式会社丸惣
 代表取締役 佐々木 賢一

平成 24 年 8 月 22 日付けの分析等依頼書に基づく試験の結果は、下記のとおりです。

平成 24 年 9 月 4 日 島根県産業技術センター所長



試験事項	品名	8月23日施工平部 No.7 (53A 右袖瓦 : J形 53A)
耐風圧力性能試験 (150 サイクル法)		下記条件で施工した平部にずれ、割れ等は認められなかった。

試験条件	繰り返し引き上げ荷重 : 319N/1 枚 (4448N/m ²)	
	有効瓦枚数	1
	施工条件 (施工材料及び緊結材)	
	施工方法 (瓦緊結方法等)	パッキン付ステンレスネジ補強工法
	供試瓦	53A 右袖瓦 : J形 53A (割付寸法 : 長さ×幅 : 235×305mm)
	栈木	杉材 (高さ×幅 : 15×30mm)
	野地板	構造用合板 (厚さ : 12mm)
	緊結材	供試瓦 : ステンレス e スクリング釘 (径×長さ : #13×65mm) 瓦補強 : パッキン付ステンレス瓦ビス (径×長さ : φ4.0×50mm) 栈木 : ステンレスロール釘 (径×長さ : φ2.1×45mm)

以下余白

備考	試験方法 : 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第II編第2章標準試験に従った。 品名、試験条件及び施工は依頼者による。
----	--