

試験成績書

住所 島根県江津市二宮町神主 1820 番地内 5
 依頼者
 氏名 株式会社丸惣
 代表取締役 佐々木 賢一

平成 24 年 6 月 25 日付けの分析等依頼書に基づく試験の結果は、下記のとおりです。

平成 24 年 6 月 28 日 島根県産業技術センター所長



試験事項	品名	6月25日施工平部 No.1 (TS ルーフ : J 形 53B)
耐風圧力性能試験 (150 サイクル法)		下記条件で施工した平部にずれ、割れ等は認められなかった。

試験条件	繰り返し引き上げ荷重 : 2473N/9 枚 (2845N/m ²)	
	有効瓦枚数	14
	施工条件 (施工材料及び緊結材)	
	施工方法 (瓦緊結方法等)	全数釘打ち緊結工法
	供試瓦	TS ルーフ : J 形 53B (割付寸法 : 長さ×幅: 225×276mm)
	栈木	杉材 (高さ×幅:15×30mm)
	野地板	構造用合板 (厚さ:12mm)
緊結材	供試瓦 : ステンレス e スクリング釘 (径×長さ : #13×65mm) 栈木 : ステンレスロール釘 (径×長さ : φ2.1×45mm)	

以下余白

備考	試験方法 : 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第II編第2章標準試験に従った。 品名、試験条件及び施工は依頼者による。
----	--